

EURO FLOOR VINYL FOREVER



Superguard®



Scuff & stain
resistant



Suitable for
bathrooms



INFORMACE O VÝROBKU | PRODUCT INFORMATION | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Oblast použití Level of use Miera používania	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Celková tloušťka Total thickness Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,55 mm
Nášlapná vrstva Wear layer Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm
PU ochrana nášlapné vrstvy Wear layer PUR treatment PUR úprava nášlapnej vrstvy		Superguard®
Celková hmotnost g/m ² Total weight g/m ² Celková hmotnosť g/m ²	EN ISO 23997	4,059
Synchronní struktúra Embossing register Synchronná štruktúra		

VELIKOST & BALENÍ | SIZE & PACKING | ROZMERY A BALENIA

Lamela Planks Lamely	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Počet lamel v balení Box planks Počet lamiel v balení	14ks /box	3,62 m ² /box

VÝSLEDKY TESTŮ | TEST RESULTS | VÝSLEDKY TESTOV

Reakce na oheň Inflammability Horľavosť	EN 13501	Bfl-S1
Odolnost proti poškrábání Scratch resistance Odolnosť voči poškrabaniu	EN 660-2	Třída T Class T Trieda T
Pravouhlost & Rovnost Squareness & straightness Pravouhlosť a rovnosť	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Protiskluznost Slip resistance Skluzový odpor	EN 13893	DS
Omezení skluzu Slip restraint Obmedzenie šmyku	DIN 51130	R10
Trvalá deformace Residual indentation Trvalá deformácia	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Odolnost na zatížení nábytkem Furniture leg resistance Odpor nôh nábytku	EN ISO 16581	Bez trhlin, bez poškození No cracks, no damage Bez prasklín, bez poškodenia
Kroutivost Curling Zvlínenie	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Elektrický odpor Electrical resistance Elektrický odpor	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Rozměrová stálost Dimensional stability Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,05 %
Tepelná izolace Heat insulation Tepelnoizolačné vlastnosti	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Tepelný odpor R Thermal resistance R Tepelný odpor R	EN ISO 12664	0,0100 m ² .K/W
Elektrostatické chování Electrostatic performance Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydu Formaldehyde group Skupina formaldehydov	EN 717-1	E1
Zvuková izolace Acoustic insulation Akustická izolácia	EN 140-8	4 dB
Odolnost na kolečkovou židli Castor chair resistance Odpor kresla na kolieskach	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez delemínace
Odolnost proti skvrnám Stain resistance Odolnosť voči znečisteniu	EN ISO 26987	Velmi dobrá Very good Veľmi dobrá
Stálobarevnost Light fastness Odolnosť voči svetlu	ISO 105-B02	≥ 6
Podlahové topení Underfloor heating Podlahové vykurovanie	EN 12524	Vhodné, max 27°C Suitable, max 27°C Vhodné, max 27°C
Záruka (rok) Warranty (year) Záruka (počet rokov)		20 Residentní 10 Komerční

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného užívání | Warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | Záruka se vztahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebovanie v prípade bežného používania.



Prkna, která znamenají domov

Podlahy Šesták s. r. o.
Business Park
Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10
IČO: 27226531
DIČ: CZ27226531

Tel.: +120 272 706 414
Fax.: +420 296 584 307
GE Money Bank 172403842/0600

E-mail: podlahy@jsi-sestak.cz
<http://www.podlahy-sestak.cz>
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105910